

**ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ, ВОЗДУШНАЯ, КАЛЬЦИЕВАЯ, ГИДРАТНАЯ  
(ГАШЕНАЯ)**

**ГОСТ 9179-77**

**Физико-химические показатели:**

Наименование показателя	Норма
Массовая доля активных СаО+MgO, не менее %	67,0
Массовая доля активного MgO, не более %	2,0
Массовая доля CO <sub>2</sub> , не более %	4,0
Белизна	
Массовая доля влаги, не более %	1,0
Степень дисперсности:	
Проход через сито №02, не менее %	90,0
Проход через сито №008, не менее %	60,0

**Тара и упаковка:**

- Полипропиленовые мешки по 20кг. с полиэтиленовыми вкладышами;
- Полипропиленовые мягкие контейнера типа МКР (~0,5-0,8т.) с полиэтиленовыми вкладышами;
- Навалом.

**Отгрузка:**

- В полувагонах (фасованная в МКР) 55-60т.;
- В крытых вагонах (фасованная) 40-60т.;
- В хоппер цементовозах 65-71т.;
- Самовывоз.