

# **ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ**

**ГОСТ Р 52129-2003**

**Область применения:** в качестве компонента асфальтобетонных (ГОСТ 9128) и других видов органоминеральных (ГОСТ 31015, ГОСТ 30491) смесей.

Наименование показателя	Значение для порошка марки		
	МП-1		МП-2
	Неактивированный порошок	Активированный порошок	
1	2	3	4
Зерновой состав, % по массе: мельче 1,250мм мельче 0,315мм мельче 0,071мм	не менее 100 не менее 90 от 70 до 80	не менее 100 не менее 90 не менее 80	не менее 95 от 80 до 95 не менее 60
Пористость, %, не более	35	30	40
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	2,5	1,8	3,0
Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	Не нормируется		0,7
Показатель битумности, г, не более	Не нормируется		80,0
Влажность, % по массе, не более	7,0	Не нормируется	2,5